

WB MONO MS performance plus

SILÁNOVÉ LEPIDLO

Jednozložkové silánové lepidlo špeciálne určené na lepenie všetkých typov drevených podláh na betónové podklady, preglejkové alebo drevotriesky a nenasiakavé podlahy (napr. mramor, dlaždice, terazzo podlahy, drevené povrchy).
Pri rovnomernej aplikácii na povrch, na ktorý sa inštaluje, WB MONO MS vytvára vodotesnú bariéru, ktorá pomáha predchádzať vzlínaniu vlhkosti z betónových podláh.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:

- Jednozložkový
- 100 % MS technológia
- Vysoký výkon
- Vhodné na lepenie všetkých typov drevených podláh
- Ľahko sa čistí
- Bez izokyanátov a amínov
- Bez rozpúšťadiel
- Bez vody
- Zodpovedá norme ISO 17178: elastické

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI:

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission	Symbol EC1 PLUS Stanovené podľa kritérií GEV, klasifikované ako EMICODE EC1 PLUS: veľmi nízke emisie.
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	Emisná trieda podľa francúzskych predpisov.
	Vhodné pre podlahové vykurovacie systémy
	Znižuje kročajový zvuk

KDE SA MÔŽE POUŽIŤ:

- Savé a nenasiakavé podlahy
- Tradičné betónové a anhydritové (síran vápenatý) potery
- Savé a nenasiakavé podklady s podlahovým vykurovaním alebo chladením
- Kovové povrchy (po príslušnom odmastení a aplikačnej skúške)


Na tieto povrchy je možné lepiť:

- 10 mm masívne drevené laty (lamparquet) bez zámku podľa normy DIN EN 13227
- Mozaikové parkety podľa normy DIN EN 13488
- Masívna drevená lamelová podlaha (priemyselná) podľa normy DIN EN 14761
- Dosky z masívneho dreva s pero-drážkou, prepojené doskou s maximálnou šírkou 18 cm alebo 20 cm s dubovou dyhou v súlade s normou DIN EN 13226
- Hotová viacvrstvová podlaha v súlade s normou DIN EN 13489
- Korková podlaha v súlade s normou DIN EN 12104

WB MONO MS, ak sa nanáša rovnomerne a rovnomerne (vytvára súvislú vrstvu), môže pôsobiť ako parozábrana výhradne pre vyššie uvedené typy parkiet so zámkovým perom a drážkou a na nevykurovaných podkladoch so zvyškovou vlhkosťou do 4 %, čo zodpovedá 85 % vlhkosti okolia.

Výhradný dovozca do SR
megaparket®
Račianske mýto 1/C, Bratislava
www.mega-parket.sk

ADESIV srl. guarantees that the information on this data sheet is based on its experience and technical/scientific knowledge; however, it cannot accept any liability for the results obtained by using the products, because the conditions of application are beyond its control. You should always check the product is suitable for the specific use. This version replaces and invalidates all previous versions.



WB MONO MS performance plus

SPECIFIC CHARACTERISTICS (normal conditions):

Hustota (g/cm3)	1,60 – 1,70
Brookfieldova viskozita pri 20 °C (mPa*s):	65 000 – 90 000
Výťažnosť: (g/m2): - korková podlaha - drevené podlahy	400 – 500 (g/m2) zubová stierka č. 4 900 – 1300 (g/m2) zubová stierka č. 6 (výťažnosť produktu sa môže líšiť v závislosti od pórovitosti alebo rovinnosti ošetrovaného povrchu)
Teplota použitia (°C):	> 10
Otvorený čas (minúty):	40 – 50
Pripravené na chôdzu (hodiny):	približne 6 hodín, v závislosti od podmienok prostredia
Brúsenie alebo nosnosť:	po 24 - 36 hodinách
Aplikácia/Vybavenie:	zubatá stierka
Čistenie zariadení:	GR7, predtým ako produkt stuhne
Odstránenie produktu:	čistou handričkou predtým, ako výrobok zaschne
Skladovanie (mesiace): maximálna teplota +5 °C	12
Informácie o likvidácii:	Zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi a národnými predpismi
Balenie:	16kg/bal
Obmedzenia používania:	Ošetrovaný povrch musí spĺňať normu DIN 18356 Vždy používajte vhodné osobné ochranné prostriedky Vždy si preštudujte technické a bezpečnostné listy
GISKÓD:	RS10
Rezná sila ISO 17178 (N/mm2)	1.7
Predĺženie pri pretrhnutí podľa ISO 17178	3.1
Šmyková sila UNI 14293 (N/mm2)	2.3

PRÍPRAVA POVRCHU:
Ošetrovaný povrch
musí byť súdržný, suchý, čistý a bez uvoľnených častí, ako sú zvyšky farby na steny, prach, vosk a podobne, a musí byť v súlade s normou DIN 18356.
Pred pokládkou vždy overte vlhkosť podkladu a dreva vhodnými nástrojmi. Vlhkosť podkladu sa musí merať do hĺbky (cca 2–3 cm) pomocou karbidového vlhkomera, aby sa vylúčila prítomnosť obzvlášť hygroskopických látok (ako je pemza alebo vermikulit), ktoré by mohli uvoľňovať vlhkosť, ktorá sa v nich nachádza, a tým spôsobiť napučanie povrchu podlahy.
Vlhkosť by mala byť <2 % pre tradičné potery a <0,2 % pre anhydrit (síran vápenatý).
Neaplikujte na potery, ktoré nie sú chránené pred možnou vzlínajúcou vlhkosťou (vždy zabezpečte vhodnú parozábranu medzi poterom a podlahou). Na poteroch s nízkou pórovitosťou alebo poteroch zo síranu vápenatého sa odporúča mechanické brúsenie povrchu a všetky zvyšné nečistoty, prach alebo uvoľnené častice sa musia z povrchu odstrániť povysávaním.
Prašné betónové podklady alebo vlhké potery musia byť spevnené penetračnými nátermi (napr. naším produktom PRIMER WB PU), aby sa optimalizovalo priľnutie lepidla (pozri technický list).
APLIKÁCIA: Keďže
výrobok pri vytvrdzovaní využíva vodnú paru, najlepšie podmienky na vytvrdnutie sa dosiahnu pri hodnote vlhkosti vzduchu v miestnosti (RH %) medzi 35 a 80 %.
Nepoužívajte pri nízkych teplotách (< 10 °C) a pri nízkom percente relatívnej vlhkosti (< 35 %). Takéto podmienky môžu viesť k výraznému predĺženiu doby vytvrdzovania a nezaručujú správne stuhnutie a priľnutie. Produkt je pripravený na použitie.
Naneste WB MONO MS rovnomerne na povrch pomocou ozubenej špachtle a položte parkety s primeraným tlakom.
Odporúča sa odstrániť všetky zvyšky lepidla handričkou, kým je výrobok ešte mokrý.
Vždy používajte vhodné osobné ochranné prostriedky.
Pred použitím si vždy prečítajte technické a bezpečnostné listy produktu.

Výhradný dovozca do SR
megaparket®
Račianske mýto 1/C, Bratislava
www.mega-parket.sk

ADESIV srl. guarantees that the information on this data sheet is based on its experience and technical/scientific knowledge; however, it cannot accept any liability for the results obtained by using the products, because the conditions of application are beyond its control. You should always check the product is suitable for the specific use. This version replaces and invalidates all previous versions.