

PRIMER WB PU

POLYURETÁNOVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER
Konsolidujúca živica odpudzujúca vlhkosť na úpravu savých povrchov alebo podláh.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
– Jednozložkový – 100 %
polyuretán
– Bez zápachu
– Bez rozpúšťadiel
– Rýchloschnúci
– Účinná bariéra proti zvyškovej vlhkosti (max. 4 – 5 %)
– Konsolidácia nehnuteľností

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI:

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission	Symbol EC1 PLUS Stanovený na základe kritérií GEV, klasifikovaný ako EMICODE EC1 PLUS: veľmi nízke emisie.
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	Emisná trieda podľa francúzskych predpisov.
	Vhodné pre podlahové systémy

KDE SA MÔŽE POUŽIŤ:
- Savá podlaha
- Tradičné betónové potery
- Anhydritové potery (síran vápenatý)
- Savé podklady s podlahovým vykurovaním alebo chladením

Výhradný dovozca do SR
megaparket®
Račianske mýto 1/C, Bratislava
www.mega-parket.sk

CONTINUE

ADESIV srl. guarantees that the information on this data sheet is based on its experience and technical/scientific knowledge; however, it cannot accept any liability for the results obtained by using the products, because the conditions of application are beyond its control. You should always check the product is suitable for the specific use. This version replaces and invalidates all previous versions.



PRIMER WB PU

SPECIFIC CHARACTERISTICS (normal conditions):

Vzhľad	Hnedá tekutina
Brookfieldova viskozita pri 20 °C (mPa*s):	200 - 300
Výťažnosť: (g/m2): Prvý náter: S dvoma vrstvami (ak sú potrebné):	100 – 150 g/m2 250 – 350 g/m2 (výťažnosť produktu sa môže líšiť v závislosti od pórovitosti alebo rovinnosti ošetrovaného povrchu)
Čas schnutia (minúty):	45 - 55
Čas potrebný medzi vrstvami (hodiny):	2
Teplota použitia (°C):	Minimálne +15
Aplikácia/Vybavenie:	Valček, štetec
Čistenie zariadení:	GR7, predtým ako produkt stuhne
Odstránenie produktu:	GR7, predtým ako produkt stuhne
Skladovanie (mesiace): maximálna teplota +5 °C	12
Informácie o likvidácii:	Zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi a národnými predpismi
Balenie:	5kg/bal
Odporúčania na použitie:	Pri lepení by ste mali použiť naše dvojzložkové lepidlá (napr. PELPREN PL6) alebo jednozložkové silánové lepidlá, ako napríklad ADESIVO WB MONO MS/LE alebo WB MONO MS. Vždy používajte vhodné osobné ochranné prostriedky Vždy si preštudujte technické a bezpečnostné listy
GISKÓD:	RU 1

PRÍPRAVA POVRCHU: Na kontrolu obsahu vlhkosti v podklade vždy používajte vhodné nástroje. Podklad, ktorý sa má ošetrovať, musí byť kompaktný, bez uvoľnených častí a musí spĺňať normu DIN 18356. Akékoľvek povrchové chyby, ako sú praskliny alebo štrbiny, by sa mali ošetriť zmiešaním jemného piesku (nie morského) s PRIMER WB PU, aby sa dosiahla rovnomerná škárovacia hmota. Pred aplikáciou sa uistite, že je na mieste dostatočná parozábrana.
APLIKÁCIA: Pred použitím nechajte výrobok dosiahnuť izbovú teplotu a premiešajte. Vždy skontrolujte zhutnenie a obsah vlhkosti poteru (max. 4 – 5 %). Prvú vrstvu náteru PRIMER WB PU naneste valčekom alebo štetcom. Nechajte schnúť vo vetranej miestnosti 45 – 55 minút vo vhodných podmienkach prostredia +15 °C – 25 °C a 50 – 70 % relatívnej vlhkosti (inak sa nemusia dosiahnuť optimálne výsledky a doby schnutia sa môžu líšiť).
V prípade potreby naneste druhú vrstvu PRIMER WB PU do 12 hodín a ak používate stierku, posypte poslednú vrstvu základného náteru jemným kremenným pieskom (0,1 – 0,3 mm [nie morský piesok]). Po približne 2 hodinách odstráňte prebytočný piesok pred lepením, ktoré musí byť vykonané do 24 hodín.
Vždy používajte vhodné osobné ochranné prostriedky.
Vždy si preštudujte technický a bezpečnostný list produktu.



Výhradný dovozca do SR
megaparket®
Račianske mýto 1/C, Bratislava
www.mega-parket.sk

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it

REV. 04 - 2021

ADESIV srl. guarantees that the information on this data sheet is based on its experience and technical/scientific knowledge; however, it cannot accept any liability for the results obtained by using the products, because the conditions of application are beyond its control. You should always check the product is suitable for the specific use. This version replaces and invalidates all previous versions.